



DREWNOCHRON IMPREGNAT ECO&PROTECTION

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- EXTREME AQUA STOP - максимальная защита от воды
- Водонепроницаемое покрытие, устойчивое к дождю, снегу и солнечным лучам
- До 9 лет защиты*
- Защита покрытия от плесени
- Подчеркивает естественный вид древесины
- Легкое нанесение без капель
- Быстрое высыхание - 2 часа
- Оптимальная адгезия к древесине, без отслаивания
- Долговечный цвет покрытия**

** Наносить на соответствующим образом подготовленную, незараженную и выдержанную древесину с достаточным содержанием влаги. Наносить в соответствии с рекомендациями производителя: 1 - 2 слоя DREWNOCHRON Impregnat Grunt R (нормы нанесения грунтовок в соответствии с техническими характеристиками), затем 2 - 3 слоя пропитки Eco Protect. Вертикальные поверхности следует покрывать при отсутствии сильного солнечного света, в проветриваемых и защищенных от влаги помещениях. Исключается использование продукта в промышленных масштабах и нанесение его промышленными методами, т.е. продукт не может быть использован в связи с хозяйственной деятельностью. Заявленный срок защиты до 9 лет не распространяется на наружное применение прозрачной версии продукта DREWNOCHRON IMPREGNAT OCHRONNY ECO&PROTECTION.

** Цвет древесины меняется со временем. Продукт содержит прозрачные пигменты, которые сохраняют стойкость цвета.

ОПИСАНИЕ

Защитная пропитка Impregnat Ochronny ECO&PROTECTION предназначена для защитно-декоративного покрытия деревянных изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Защитная пропитка ECO&PROTECTION предназначена для защитно-декоративного покрытия деревянных объектов, расположенных на открытом воздухе (двери, окна, садовая мебель, наружная обшивка, беседки, дачи, заборы, потолочные и кровельные конструкции и т.д.) и внутри помещений, не предназначенных для постоянного проживания людей, например, на чердаках, мансардах. Пропитка обеспечивает высокую степень защиты древесины, легкость нанесения и короткое время высыхания.

EXTREME AQUA STOP - технология, основанная на применении специальных восков, которые отталкивают воду, делая поверхность древесины гидрофобной, т.е. идеальна защищенной от проникновения воды, которая просто стекает с покрытия. Эта технология обеспечивает устойчивость деревянных поверхностей с покрытием к атмосферным воздействиям. Покрытие защищено от плесени и содержит УФ-фильтры для защиты от разрушения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON IMPREGNAT ECO&PROTECTION

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON IMPREGNAT ECO&PROTECTION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Цветовые образцы : Drewnochron Eco&Protection. 9 готовых цветов
Степень блеска	сатиновый
Расход	Расход — до 16 м ² на литр в один слой, в зависимости от впитываемости и шероховатости основания.
Фасовка	0.75 л, 4.5 л 0,75 л; 4,5 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	кисть
Хранение	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON IMPREGNAT ECO&PROTECTION

Инструкции по нанесению

Условия при окраске

Процесс нанесения пропитки должен проводиться при температуре подложки и окружающей среды от +5 до +35°C, выше точки росы. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80%. Не наносите покрытие в условиях повышенной влажности (например, во время дождя, тумана, снегопада или если такие условия прогнозируются), в жаркую погоду или при сильном ветре.

Условия процесса нанесения покрытия определяют время высыхания продукта и свойства покрытия. Повышенная влажность и низкие температуры приводят к увеличению времени сушки. Окончательный декоративный эффект зависит от сорта древесины и количества нанесенных слоев продукта Impregnat Ochronny ECO&PROTECTION.

Предварительная подготовка

Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Максимальная влажность древесины, покрываемой снаружи, составляет 15%. Загрязненные поверхности необходимо отполировать и очистить от пыли; старое шелушащееся покрытие следует удалить до голой древесины. Сырая древесина должна быть загрунтована для обеспечения полной биологической защиты продуктами Drewnochron Impregnat Grunt. Поверхности, ранее покрытые пропиткой: удалить шелушение, отполировать и очистить от пыли.

Для обновления покрытия нанесите пробный слой на небольшой участок. Если после высыхания поверхности появляется нежелательный эффект, необходимо полностью удалить старое покрытие и заново подготовить основание для нанесения покрытия.

Для выбора правильного цвета нанесите пропитку на небольшой участок. Конечный результат зависит от исходного цвета, количества слоев и состояния древесины.

Основание с высоким содержанием смолы следует протереть тканью, смоченной уайт-спиритом, и оставить до полного высыхания. Требования к конструкции:

- Нельзя допускать длительного скопления воды и снега; воду следует сливать наружу.
- Горизонтальные поверхности должны иметь угол наклона более 15° для облегчения стока воды.
- Деревянные элементы должны быть закруглены на концах.
- Конструктивные швы должны быть закреплены соответствующим образом, чтобы предотвратить проникновение воды.
- Металлические элементы конструкции должны быть правильно защищены от коррозии, например, с помощью продуктов Dekoral Podkład Antykorozyjny или Dekoral Emalia Antykorozyjna.

Перед и во время нанесения покрытия тщательно перемешайте пропитку. Однородность цвета достигается при тщательном перемешивании продукта. Равномерно нанесите продукт Impregnat Ochronny ECO&PROTECTION с помощью кисти, предпочтительно вдоль колец роста. Не наносите чрезмерное количество пропитки.

Для наилучшей и долговременной биологической защиты необработанной древесины нанесите 1-2 слоя грунтовой пропитки (Drewnochron Impregnat Grunt), а затем 2-3 слоя Impregnat Ochronny ECO&PROTECTION. После нанесения 1 слоя отполируйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой (P180/P220) и тщательно удалите пыль.

Если поверхность, покрытая продуктом, начинает стареть (цвета начинают выцветать), ее можно повторно покрыть тем же цветом, слегка отполировав и удалив пыль.

Примечание

Покрытие не защищает древесину от вымывания из нее природных танинов и смол. Не наносите средство на экзотические породы дерева или напольные покрытия, такие как террасные настилы. После завершения всех операций по нанесению покрытия помещение следует проветрить до исчезновения характерного запаха. При нанесении покрытия на большие площади используйте продукцию из одной производственной партии. Используйте средства индивидуальной защиты при полировке, обеспыливании и грунтовке. Кистинеобходимо промыть водой.

Изменения цвета и блеска являются естественными последствиями процесса старения покрытия. Они зависят от интенсивности воздействия атмосферных факторов во время эксплуатации поверхности.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.