

DREWNOCHRON LAKIER JACHTOWY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Создает прочное эластичное покрытие при работе с деревом
- Устойчив к воздействию воды
- Устойчивое к ультрафиолетовому излучению покрытие
- Отличная защита от погодных условий
- Бесцветный

ОПИСАНИЕ

Лак предназначен для защитно-декоративного покрытия деревянных древесно-производных предметов, используемых снаружи и внутри помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Лак предназначен для защитно-декоративного покрытия деревянных и производных от дерева предметов, используемых снаружи и внутри помещений, таких как: деревянная яхтенная арматура, беседки, балюстрады, ворота, дачные домики, двери, окна, садовая мебель, деревянная обшивка и другие элементы, которые могут периодически контактировать с водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON LAKIER JACHTOWY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	прозрачный
Степень блеска	Матовый. глянцевый
Фасовка	0.8 l, 2.5 l
Способ нанесения	Мохеровый валик, кисть, спрей
Хранение	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON LAKIER JACHTOWY

Инструкции по нанесению

Условия при окраске

Температура воздуха во время нанесения покрытия должна быть в пределах от +15°C до +25°C. Влажность древесины не должна превышать 11% в помещении и 15% на открытом воздухе. Хранить в плотно закрытой упаковке.

Предварительная подготовка

Выровняйте основание, отполируйте его, удалите пыль и обезжирьте растворителем. Удалите отслаивание с ранее окрашенных поверхностей, отполируйте их и удалите пыль. Покрытая лаком древесина должна быть сухой (влажность древесины не должна превышать 15 %), чистой и обезжиренной, то есть очищенной от загрязнений: пыли, песка, пятен, органических образований, остатков смолы и т. д. Устраните дефекты с помощью шпаклевки для дерева. Отполируйте острые края наждачной бумагой. Пропитайте предметы, используемые на открытом воздухе (ранее не окрашенные), средством Impregnat Grunt R от Drewnochron.

Перед использованием тщательно перемешайте лак. При необходимости разбавьте лак разбавителем максимум на 2% от объема. Наносите слой в соответствии с кольцами роста, пока не будет достигнуто равномерное покрытие. Нанесите 2 - 3 слоя лака на элементы, подверженные воздействию погодных условий. Для ремонта нанесите 1 - 2 слоя без грунтовки. Наилучшие результаты достигаются при использовании кистей из мягкой натуральной щетины. Между нанесением последующих слоев выдерживайте интервал не менее 20 часов. Для лучшего декоративного эффекта отполируйте предыдущий слой мелкой наждачной бумагой и удалите всю пыль. Не наносите покрытие в условиях повышенной влажности (например, во время дождя, тумана, снегопада или если такие условия прогнозируются), в жаркую погоду или при сильном ветре. Условия процесса нанесения покрытия определяют время высыхания продукта и свойства покрытия. Покрытия, подвергшиеся механическим повреждениям, можно использовать через 4 дня выдержки.

Примечание

Проветривайте помещение во время и после нанесения покрытия до исчезновения специфического запаха.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.