

# DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA EXTRA



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- создает гладкую, полуматовую поверхность
- прозрачное покрытие, подчеркивающее естественную фактуру древесины
- для внутренних и наружных работ
- легкое нанесение без капель
- высокая водостойкость
- защита древесины на срок до 8 лет\*
- высокая эластичность и долговечность покрытия, устойчивость к механическим воздействиям
- обеспечивает высокую защиту от биоразложения в сочетании с Impregnat Grunt R
- устойчивость к экстремальным погодным условиям и УФ-излучению
- Низкий расход (до 22 м<sup>2</sup>/л)

\* для вертикальных поверхностей, в зависимости от условий эксплуатации

## ОПИСАНИЕ

Продукт Lakierobejca Extra предназначен для защитного и декоративного покрытия деревянных и производных от древесины предметов, используемых внутри и снаружи помещений.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Наружное применение: деревянные фасады, двери, окна, садовая мебель, деревянные конструкции, деревянная облицовка, заборы, летние домики, беседки, перголы  
Применение внутри помещений: двери, окна, внутренние деревянные панели, декоративные планки, мебель

## DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA EXTRA

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	<b>Цветовые образцы :</b> Drewnochron Lakierobejca Extra. 8 готовых цветов
<b>Степень блеска</b>	полуматовый
<b>Фасовка</b>	0.75 л, 0.8 л, 2.5 л
<b>Способ нанесения</b>	Кисть, распыление
<b>Содержание ЛОС</b>	(кат. А/е): 400г/л (2010). Lakierobejca Extra содержит ЛОС макс.400г/л.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA EXTRA

## Инструкции по нанесению

### Условия при окраске

Температура воздуха при окрашивании и нанесении грунтовки должна быть в пределах +5°C +25°C. Оптимальная температура подложки при окрашивании составлять от +15 до +25°C. Влажность древесины не должна превышать 11% в помещении и 15% на открытом воздухе.

### Предварительная подготовка

Выровняйте основание, отполируйте его, удалите пыль и обезжирьте растворителем. Удалите отслаивание с ранее окрашенных поверхностей; отполируйте их и удалите пыль. Поверхность должна быть чистой и сухой. Заделайте все дефекты шпаклевкой по дереву и отполируйте поверхность. Отполируйте острые края наждачной бумагой. Пропитайте предметы, используемые на открытом воздухе (ранее неокрашенные), средством Impregnat Grunt R от Drewnochron.

Для ремонта нанесите 1 - 2 слоя. На элементы, подверженные воздействию суровых погодных условий, наносите 3 слоя. Между нанесением последующих слоев выдерживайте интервал не менее 18 часов. Для лучшего декоративного эффекта через 24 часа после высыхания предыдущего слоя отполируйте его мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 180 - 220), а затем удалите всю пыль. Наносите слой в соответствии скольцами роста до получения равномерного покрытия. Наилучшие результаты достигаются при использовании кистей из мягкой натуральной щетины. Не наносите покрытие в условиях повышенной влажности (например, во время дождя, тумана, снегопада или если такие условия прогнозируются), в жаркую погоду или при сильном ветре.

### Примечание

Проветривайте помещение во время и после нанесения покрытия до исчезновения специфического запаха.

Условия процесса нанесения определяют время высыхания продукта и свойства покрытия. Для обновления покрытия нанесите пробный слой на небольшой участок. Если после высыхания поверхности появляется нежелательный эффект, необходимо полностью удалить старое покрытие и заново подготовить основание для нанесения покрытия.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.